

Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) **EP 0 869 017 A1**

(12) **DEMANDE DE BREVET EUROPEEN**

(43) Date de publication:
07.10.1998 Bulletin 1998/41

(51) Int. Cl.⁶: **B60C 15/00, B60C 15/06**

(21) Numéro de dépôt: **98105221.0**

(22) Date de dépôt: **23.03.1998**

(84) Etats contractants désignés:
**AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC
NL PT SE**
Etats d'extension désignés:
AL LT LV MK RO SI

(30) Priorité: **02.04.1997 FR 9704246**

(71) Demandeur:
**Compagnie Générale des Etablissements
MICHELIN-MICHELIN & CIE
63040 Clermont-Ferrand Cedex 09 (FR)**


(72) Inventeurs:
• **Barraud, Jacques**
Bâtiment C, 63100 CLermont-Ferrand (FR)

• **Costa Perelra, Pedro**
6300 Clermont-Ferrand (FR)
• **Denoueix, Jean-Yves**
63112 Blanzat (FR)
• **Guerinon, Bernard**
63100 Clermont-Ferrand (FR)
• **Herbelleau, Yves**
63200 Riom (FR)

(74) Mandataire:
Dequire, Philippe Jean-Marie Denis
Michelin & Cie,
Service SGD/LG/PI-LAD
63040 Clermont Ferrand Cedex 09 (FR)

(54) **Pneumatique à armature de carcasse perfectionnée**

(57) Pneumatique dans lequel les fils de renforcement de la carcasse sont, dans la partie située entre la zone d'accrochage de la carcasse et le flanc, en contact avec au moins une couche de gomme de liaison de haut module d'élasticité du côté axialement extérieur et de module d'élasticité inférieur du côté axialement intérieur et dans le flanc.



EP 0 869 017 A1

Des r pti n

L'invention concerne les flancs et les bourrelets des pneumatiques et notamment les gomm s de liaison en contact avec les fils de renforcement de la ou des carcasses ancr es dans les bourrelets.

Les bourrelets des pneumatiques comportent une partie tr s rigide pour leur permettre de satisfaire les fonctions de contact avec la jante et d'ancrage des carcasses. Le contact avec notamment les crochets de jante doit se faire, en roulage, avec le minimum de glissements pour limiter les probl mes d'usure par frottement contre la jante. Les flancs sont, au contraire, tr s souples. Il est important d' viter toute variation brutale de rigidit  entre les bourrelets et les flancs, notamment pour garantir une bonne endurance des pneumatiques. On peut donc consid rer que les bourrelets comportent deux parties, une zone d'accrochage dont les parois sont destin es   venir en contact avec le si ge et le crochet de la jante et, radialement ext rieurement, une zone de transition adjacente aux flancs. Dans la zone d'accrochage du bourrelet sont aussi dispos s les moyens d'ancrage des carcasses.

Le brevet EP 0 582 196 pr sente un pneumatique comportant une bande de roulement prolong e par deux flancs et deux bourrelets ainsi qu'une carcasse ancr e dans les deux bourrelets   un renforcement annulaire. La carcasse est constitu e de fils dispos s de fa on adjacente, align s circonf rentiellement et en contact avec au moins une couche de gomme de liaison de tr s haut module d' lasticit  dans la zone d'accrochage du bourrelet comprenant le renforcement annulaire. Dans ce pneumatique, le renforcement annulaire de la zone d'accrochage du bourrelet est constitu  de piles de fils circonf rentiels avec interposition entre les fils de renforcement de la carcasse et ces piles d'une couche de gomme de liaison de tr s haut module d' lasticit .

Le mode d'ancrage de la carcasse de ce pneumatique a l'avantage d' viter la variation brutale de rigidit  due   l'extr mit  du retournement de la carcasse. L' volution de rigidit  entre la zone d'accrochage de la carcasse et les flancs peut ainsi  tre beaucoup plus progressive.

L'invention a pour objet un pneumatique dont la structure des bourrelets et des flancs est encore perfectionn e pour am liorer sa qualit  et ses performances sans compliquer sa r alisation.

Dans ce qui suit, on entend par ((fil)), aussi bien des monofilaments que des multifilaments, ou des assemblages comme des câbles, des retors ou bien encore n'importe quel type d'assemblage  quivalent, et ceci, quels que soient la mati re et le traitement de ces fils, par exemple traitement de surface ou enrobage ou pr encollage pour favoriser l'adh sion sur le caoutchouc.

On entend par ((couche de gomme de liaison)) pour une nappe de renforcement donn e le m lange

caoutchoutique en contact avec les fils de renforcement de la nappe, adh rant   ceux-ci et remplissant les interstices entre fils adjacents. Dans la pratique industrielle courante, pour une nappe carcasse donn e, on utilise une m me qualit  de gomme de liaison pour les diff rentes zones du pneumatique.

On entend par ((contact)) entre un fil et une couche de gomme de liaison, le fait que, au moins, une partie de la circonf rence ext rieure du fil est en contact intime avec le m lange caoutchoutique constituant de la gomme de liaison.

On appelle ((flancs)), les parties du pneumatique de faible rigidit  de flexion situ es entre le sommet et les bourrelets. On appelle ((m langes flancs)) les m langes caoutchoutiques situ s axialement ext rieurement relativement aux fils de renforcement de la carcasse et   leur gomme de liaison. Ces m langes ont un bas module d' lasticit . Les flancs ne comportent pas usuellement de renforcement autre que la carcasse.

On appelle ((bourrelet)), la partie du pneumatique adjacente radialement int rieurement au flanc. On peut distinguer dans un bourrelet deux parties, une ((zone d'accrochage)) dont les parois radialement int rieure et axialement ext rieure sont destin es   venir en contact, lors de l'utilisation du pneumatique, avec un si ge et un crochet de jante et, radialement ext rieurement, une ((zone de transition)) adjacente au flanc. Dans la zone d'accrochage, sont dispos s aussi les moyens d'ancrage des carcasses. Ces moyens sont usuellement un renforcement annulaire qui peut  tre une tringle, des piles de fils circonf rentiels ou tout autre moyen.

La zone de transition du bourrelet constitue une partie interm diaire entre la zone d'accrochage et le flanc dont la rigidit  de flexion diminue progressivement au fur et   mesure que l'on se rapproche du flanc. Cette partie comprend notamment des gomm s de remplissages appel s ((bourrages)). Classiquement dans cette zone de transition du bourrelet, un m lange flanc constitue la protection la plus ext rieure contre les agressions m caniques et atmosph riques. Nous conviendrons que la limite entre la zone de transition du bourrelet et le flanc correspond   la limite radialement ext rieure des bourrages. La limite entre les zones de transition et d'accrochage du bourrelet correspond radialement   la hauteur radiale du crochet de la jante sur laquelle le pneumatique est destin     tre mont . Cependant, lorsque des  l ments de renforcement annulaire d passent cette limite radiale, nous conviendrons que la limite entre les zones de transition et d'accrochage du bourrelet correspond   la limite radialement ext rieure du renforcement annulaire d'ancrage des carcasses.

Par ((module d' lasticit )) d'un m lange caoutchoutique, on entend un module d'extension s cant obtenu   une d formation d'extension uniaxiale de l'ordre de 10%   temp rature ambiante.

Le pneumatique selon l'invention comporte une

bande de roulement prolongée par deux flancs et deux bourrelets, chaque bourrelet ayant une zone d'accrochage et une zone de transition, ainsi qu'une carcasse ancrée dans les deux bourrelets, ladite carcasse étant constituée de fils. Ce pneumatique est caractérisé en ce que, dans au moins une partie de ladite zone de transition des bourrelets, les fils de renforcement de la carcasse disposés axialement le plus vers l'extérieur du pneumatique sont en contact, du côté desdits fils vers l'extérieur du pneumatique, avec une couche de gomme de liaison de module d'élasticité élevé et les fils de renforcement de la carcasse disposés axialement le plus vers l'intérieur du pneumatique sont en contact, du côté vers l'intérieur du pneumatique, avec une couche de gomme de liaison de module d'élasticité inférieur et en ce que, dans au moins une partie desdits flancs, les fils de renforcement de la carcasse disposés axialement le plus vers l'extérieur du pneumatique sont en contact, du côté desdits fils vers l'extérieur du pneumatique, avec une couche de gomme de liaison de module d'élasticité inférieur à celui de ladite couche de gomme de liaison de module d'élasticité élevé et les fils de renforcement de la carcasse disposés axialement le plus vers l'intérieur du pneumatique sont en contact, du côté vers l'intérieur du pneumatique, avec une couche de gomme de liaison de module d'élasticité inférieur à celui de ladite couche de gomme de liaison de module d'élasticité élevé.

De préférence, la couche de gomme de liaison de module d'élasticité élevé a un module d'élasticité qui peut aller de moyen à très haut.

La couche de gomme de liaison de module d'élasticité élevé située dans les zone de transition des bourrelets du côté axialement extérieur du pneumatique relativement aux fils de renforcement de carcasse a l'avantage de coopérer avec ces fils de renforcement pour obtenir une rigidité circonférentielle élevée de l'ensemble. Cette rigidité élevée contribue à limiter les glissements entre la paroi extérieure du bourrelet et le crochet de jante lors du roulage sans pénaliser l'endurance du bourrelet du côté intérieur des fils de renforcement de la carcasse où les couches de gomme de liaison subissent des sollicitations d'extension radiale notables. Il en résulte ainsi un gain marqué en endurance du pneumatique.

Selon un mode de réalisation préférentiel de l'invention, dans au moins une partie de la zone de transition du bourrelet, les couches de gomme de liaison en contact avec les fils de renforcement de la carcasse disposés axialement le plus vers l'extérieur du pneumatique, du côté desdits fils vers l'extérieur du pneumatique, sont constituées par au moins un mélange de bourrage adjacent axialement extérieurement auxdits fils de renforcement.

Cette solution procure aux mélanges de bourrages concernés un rôle complémentaire, celui de gomme de liaison avec les fils de renforcement de la carcasse. La diminution de la diversité des mélanges simplifie la

fabrication du pneumatique sans préjudice pour les performances grâce à l'architecture proposée.

Avantageusement, les couches de gomme de liaison en contact avec les fils de renforcement de la carcasse du côté desdits fils vers l'extérieur du pneumatique sont constituées par au moins deux mélanges de bourrage de modules d'élasticité différents et adjacents axialement extérieurement auxdits fils de renforcement, la zone de contact entre le mélange de bourrage de plus bas module d'élasticité et les fils de renforcement étant décalée axialement extérieurement relativement à la zone de contact entre le mélange de bourrage de plus haut module d'élasticité et les fils de renforcement.

Le mélange de bourrage de plus bas module d'élasticité et adjacent extérieurement aux fils de renforcement de la carcasse peut avoir un module d'élasticité moyen ou haut. Et le mélange de bourrage de plus haut module d'élasticité et adjacent extérieurement aux fils de renforcement de la carcasse peut avoir un module d'élasticité haut ou très haut.

L'invention est maintenant décrite à l'aide du dessin annexé dans lequel :

- la figure 1 présente en coupe transversale partielle un bourrelet et un flanc d'un pneumatique selon l'invention;
- la figure 2 présente une variante du pneumatique de la figure 1;
- la figure 3 présente un second mode de réalisation d'un pneumatique selon l'invention;
- la figure 4 présente une variante du pneumatique de la figure 3;
- la figure 5 présente une seconde variante du pneumatique de la figure 3;
- la figure 6 présente une troisième variante du pneumatique de la figure 3;
- la figure 7 présente une quatrième variante du pneumatique de la figure 3.

A la figure 1 est présenté, en coupe transversale partielle, un bourrelet et un flanc d'un pneumatique selon l'invention. Ce pneumatique comprend un flanc 1 adjacent à un bourrelet 2. Le bourrelet 2 présente une zone d'accrochage 3 et une zone de transition 4 adjacente au flanc 1. La zone d'accrochage comprend une tringle 5 autour de laquelle est ancrée une carcasse 6. Les fils de renforcement de la carcasse 6 forment des boucles qui entourent la tringle 5, ce qui rend inutile la présence d'un retournement classique de la carcasse dans le bourrelet. Une telle carcasse peut notamment être réalisée avec les dispositifs décrits dans le brevet EP 0 243 851. La limite indiquée entre la zone d'accrochage 3 et la zone de transition 4 correspond sensiblement à la hauteur radiale du crochet de la jante sur laquelle le pneumatique est destiné à être monté. La référence 7 correspond à un ensemble de mélanges disposés sur l'ensemble de la paroi interne du pneumatique, parmi ceux-ci se trouve usuellement un mélange

impermeable aux gaz appelé ((gomme intérieure)). On trouve ensuite une première couche de gomme de liaison 8 des fils de renforcement de la carcasse 6. Cette couche 8 est disposée axialement intérieurement relativement à la carcasse 6 et s'étend sur l'ensemble du flanc 1 et sur la zone de transition 4 jusqu'à un point A disposé radialement au-dessus de la tringle 5, dans la zone d'accrochage et sensiblement à la limite entre cette zone d'accrochage et la zone de transition. Cette couche 8 a un bas module d'élasticité. Les fils de renforcement de la carcasse 6 sont ensuite axialement intérieurement en contact avec un mélange caoutchoutique 9 de haut module d'élasticité. Le point A de contact entre les couches de gomme de liaison 8 et 9 est toujours situé dans une zone où l'amplitude des extensions radiales lors des diverses sollicitations en roulage reste très faible. De préférence, la distance radiale entre le point A et la paroi inférieure de la zone d'accrochage 3 du bourrelet 2 est inférieure à la hauteur radiale du crochet de la jante destinée à recevoir le pneumatique selon l'invention.

Du côté axialement extérieur de la carcasse 6, on trouve une couche de gomme de liaison 10 de bas module d'élasticité. Cette couche 10 s'étend sur l'ensemble du flanc 1. Ensuite, on trouve une couche de gomme de liaison 11 de haut module d'élasticité qui s'étend dans toute la zone de transition 4 du bourrelet 2. Axialement extérieurement relativement à la couche 10, il y a un mélange de flanc 12 de bas module d'élasticité. Axialement extérieurement relativement à la couche 11, on trouve un mélange de bourrage 13 de haut module d'élasticité. Le point B qui sépare le flanc et la zone de transition 4 du bourrelet 2 correspond sensiblement au point où s'arrête radialement le mélange 13. Le mélange de flanc 12 s'étend radialement dans la zone de transition 4 du bourrelet 2 axialement extérieurement relativement au mélange de bourrage 13. Cette structure permet d'avoir une excellente progressivité de la rigidité entre le bourrelet et le flanc ce qui donne une excellente résistante en endurance de cette partie du pneumatique. Dans la partie radialement inférieure de la zone de transition 4 et la zone d'accrochage 3 du bourrelet 2, il y a enfin un mélange de moyen module d'élasticité 14 destiné à venir en contact contre le crochet et le siège de jante. Ce mélange est usuellement spécialement conçu pour offrir une très bonne résistance à l'usure provoquée par ce contact avec le crochet et le siège de jante.

La figure 2 présente une variante de réalisation du pneumatique de la figure 1. Dans cette variante, on constate que les couches de gomme de liaison des fils de renforcement de la carcasse 6 sont constitués par la paroi axialement intérieure des mélanges de flanc 12 et de bourrage 13. Il n'y a donc pas de couche de gomme de liaison spécifique du côté axialement extérieur de la carcasse 6. Cette structure permet d'avoir une excellente imprégnation des fils de renforcement de la carcasse 6 par les mélanges 12 et 13 lors de la cuisson du

pneumatique tout en conservant d'excellentes performances de rigidité longitudinale dans la zone de transition 4 du bourrelet 2. Cette structure a aussi l'avantage de diminuer le nombre de poses de couches de mélanges caoutchoutiques lors de la confection du pneumatique ce qui est très intéressant pour diminuer son coût de fabrication.

Dans ce premier mode de réalisation illustré par les figures 1 et 2, les mélanges de bas module d'élasticité ont un module d'élasticité inférieur à 6 MPa et de préférence compris entre 2 et 5 MPa. Les mélanges de haut module d'élasticité ont un module compris entre 12 et 25 MPa. Les couches 9 et 11 peuvent aussi avoir un très haut module d'élasticité, supérieur à 25 MPa voire à 30 MPa.

A la figure 3 est présenté un autre mode de réalisation d'un pneumatique selon l'invention dont la structure est proche de celle décrite dans le brevet EP 0 582 196. Dans ce pneumatique, la carcasse 26 est ancrée dans la zone d'accrochage 23 du bourrelet 22 par des piles 27, 28 de fils circonférentiels avec interposition entre ces piles et les fils de renforcement de la carcasse 26 d'une couche de gomme de liaison 29 de très haut module d'élasticité, soit de module d'élasticité supérieur à 25 MPa et de préférence supérieur à 30 MPa. Une telle carcasse peut notamment être réalisée avec les dispositifs décrits dans le brevet EP 0 580 055. Les couches de gomme de liaison des fils de renforcement de la carcasse 26 dans la zone d'accrochage 23 du bourrelet 22 sont donc constituées par ce mélange 29 de très haut module d'élasticité. Dans la partie radialement inférieure de la zone de transition 24 et la zone d'accrochage 23 du bourrelet 22, il y a un mélange de moyen module d'élasticité 35 destiné à venir en contact contre le crochet et le siège de jante. Ce mélange est usuellement spécialement conçu pour offrir une très bonne résistance à l'usure.

Du côté axialement intérieur, à partir du point A, limite radialement extérieure de la couche de gomme de liaison de très haut module d'élasticité 29, on trouve, comme précédemment, une couche de gomme de liaison 30 de bas module d'élasticité qui s'étend radialement sur pratiquement l'ensemble de la zone de transition 24 du bourrelet 22 et sur tout le flanc 21.

Du côté radialement extérieur, à partir du point C, limite radialement extérieure de la couche de gomme de liaison de très haut module d'élasticité 29, on trouve, comme précédemment, une couche de gomme de liaison 31 de haut ou moyen module d'élasticité qui s'étend radialement sur pratiquement l'ensemble de la zone de transition 24 du bourrelet 22 jusqu'à sensiblement le point B où commence le flanc 21. La limite entre la couche 31 et la couche 32 de moyen ou bas module d'élasticité se situe préférentiellement en B, mais peut aussi être décalée de part et d'autre de quelques millimètres. Dans d'autres modes de réalisation de l'invention, cette limite peut aussi se situer sensiblement plus bas radialement. Dans le flanc 21, la couche de gomme

de liaison 32 est constituée par un mélange de module d'élasticité moyen ou bas. Dans cet exemple, la couche 31 de haut module d'élasticité a un module d'élasticité compris entre 12 et 25 MPa. La couche 32 a un module inférieur à 6 MPa et de préférence compris entre 2 et 5 MPa (module d'élasticité bas) ou compris entre 6 et 12 MPa (module d'élasticité moyen). Lorsque la couche 31 a un module d'élasticité moyen, la couche 32 a un module d'élasticité bas, et lorsque la couche 31 a un module d'élasticité haut, la couche 32 peut avoir un module d'élasticité moyen ou bas selon les cas.

Dans l'exemple de réalisation présenté, les points A et C se situent dans la zone de transition 24 du bourrelet 22. Selon le cas, ils peuvent aussi se situer à la limite entre la zone d'accrochage 23 et la zone de transition 24 ou dans la zone d'accrochage 23 du bourrelet 22.

La figure 4 présente une variante de réalisation du pneumatique de la figure 3 dans lequel les couches de gomme de liaison disposées axialement extérieurement aux fils de renforcement de la carcasse 26 sont constituées par les mélanges de flancs 33 de bas module d'élasticité et de bourrage 34 de haut module d'élasticité. Comme précédemment, cette variante est très avantageuse pour faciliter la fabrication de ce pneumatique.

Des essais pour des pneumatiques 185/65 x 14, ont montré que le remplacement dans la zone de transition des bourrelets, du côté des fils de renforcement de la carcasse axialement vers l'extérieur du pneumatique, d'une gomme de liaison de bas module par une gomme de liaison de haut module d'élasticité constituée comme dans les exemples illustrés aux figures 1 à 4, a permis une augmentation de plus de 10 % des rigidités longitudinale et transversale du pneumatique.

La figure 5 présente une seconde variante de réalisation du pneumatique de la figure 4. Les fils de renforcement de la carcasse 26 sont en contact, successivement, de la zone d'accrochage jusqu'aux flancs, du côté vers l'extérieur du pneumatique, avec un premier mélange de très haut module d'élasticité 29, puis avec un premier bourrage 56 de haut module d'élasticité (de C à D), puis avec un second bourrage 55 de moyen module d'élasticité (de D à B) et enfin, dans la zone des flancs avec un mélange flanc 33 de bas module d'élasticité. Les zones de contact entre les fils de renforcement et les deux bourrages de modules d'élasticités différents sont décalées radialement de telle sorte que la zone de contact entre le bourrage de haut module d'élasticité (de C à D) soit la plus proche de la zone d'accrochage du bourrelet. Cette variante a l'avantage d'améliorer la progressivité de la diminution de la rigidité en flexion de la zone de transition du pneumatique, tout en, comme précédemment, facilitant sa fabrication en raison du nombre inférieur de ses constituants.

La figure 6 présente une autre variante du pneumatique selon l'invention, proche de celle illustrée par la figure 5. Le bourrelet de ce pneumatique est quasiment

identique à celui de la figure 5. La différence entre ces deux pneumatiques est liée à ce que, dans les flancs, est disposée une couche 32 de gomme de liaison de moyen ou bas module d'élasticité disposée au contact des fils de renforcement de la carcasse 26, du côté de ces fils vers l'extérieur du pneumatique. Cette couche de gomme de liaison 32 vient recouvrir l'extrémité radialement extérieure B du second bourrage 55 qui sert de gomme de liaison dans la zone de transition adjacente au flanc.

Ce mode de réalisation semble en retrait par rapport au précédent en ce qui concerne la facilité de fabrication du pneumatique, il peut cependant se révéler avantageux d'inclure cette couche de gomme de liaison au niveau des flancs du côté extérieur des fils de renforcement de la carcasse en raison du coût élevé de tous les agents de protection contre l'ozone et l'oxygène usuellement présents dans les mélanges flancs. Cette solution peut aussi permettre une optimisation de l'adhésion sur les fils de renfort de la carcasse, si nécessaire.

Des essais d'endurance des bourrelets - test de roulage ligne droite sous forte charge et forte pression de gonflage - ont été réalisés pour des pneumatiques 185/65 x 14 correspondant aux variantes de réalisation présentées aux figures 5 et 6. Ces pneumatiques ont été comparés à des témoins comportant une couche de gomme de liaison de bas module d'élasticité du côté axialement extérieur des fils de carcasse sur l'ensemble des zones de transition des bourrelets et des flancs. On a constaté pour les pneumatiques correspondant aux variantes des figures 5 et 6 une augmentation de durée de vie d'un facteur 3 à 4.

La figure 7 présente un mode de réalisation alternatif du pneumatique illustré par la figure 6. Dans ce mode de réalisation, c'est l'extrémité radialement extérieure du bourrage 55 qui recouvre l'extrémité radialement intérieure de la couche de gomme de liaison 32 de moyen ou bas module d'élasticité disposée au contact des fils de renforcement de la carcasse 26 dans les flancs et du côté vers l'extérieur du pneumatique. En conséquence, dans ce mode de réalisation, la limite radialement intérieure de la couche de gomme de liaison de bas module d'élasticité se situe au point E dans la zone de transition du bourrelet au lieu d'être pratiquement à la limite entre le flanc et la zone de transition du bourrelet. Dans d'autres modes de réalisation, cette limite E peut aussi se situer jusqu'au point D, voire au-dessous jusqu'au milieu entre D et C.

Pour réaliser les différents pneumatiques selon l'invention, il est très avantageux de les confectionner sur un noyau rigide imposant la forme de sa cavité intérieure. On applique sur ce noyau, dans l'ordre requis par l'architecture finale, tous les constituants du pneumatique, qui sont disposés directement à leur place finale, sans subir de conformation à aucun moment de la confection. Cette confection peut notamment utiliser les dispositifs décrits dans le brevet EP 0 264 600 pour

mettre en place les gommés. Le pneumatique peut être moulé et vulcanisé comme exposé dans le brevet US 4 895 692.

Les pneumatiques selon l'invention peuvent comporter une carcasse composée d'un seul alignement circonférentiel de fils de renforcement ancrés dans les deux bourrelets du pneumatique, dans ce cas les fils de renforcement de la carcasse sont en contact radialement extérieurement avec les couches de gomme de liaison telles que décrites précédemment. Ces pneumatiques peuvent aussi comporter une carcasse composée de plusieurs alignements circonférentiels de fils de renforcement ancrés dans les deux bourrelets. Dans ce cas, seuls, bien entendu, les fils de renforcement appartenant à l'alignement circonférentiel disposé radialement le plus à l'extérieur du pneumatique ou le plus à l'intérieur du pneumatique sont en contact avec les couches de gomme de liaison telles que précédemment décrites.

Revendications

1. Pneumatique comportant une bande de roulement prolongée par deux flancs (1, 21) et deux bourrelets (2, 22), chaque bourrelet (2, 22) ayant une zone d'accrochage (3, 23) et une zone de transition (4, 24), une carcasse (6, 26) ancrée dans les deux bourrelets, ladite carcasse (6, 26) étant composée essentiellement de fils de renforcement, caractérisé en ce que dans au moins une partie de ladite zone de transition (4, 24) des bourrelets (2, 22), les fils de renforcement de la carcasse disposés axialement le plus vers l'extérieur du pneumatique sont en contact, du côté desdits fils vers l'extérieur du pneumatique, avec une couche de gomme de liaison (11, 13, 31, 34, 56) de module d'élasticité élevé et les fils de renforcement de la carcasse disposés axialement le plus vers l'intérieur du pneumatique sont en contact, du côté vers l'intérieur du pneumatique, avec une couche de gomme de liaison (8, 30) de module d'élasticité inférieur et en ce que, dans au moins une partie desdits flancs (1, 21), les fils de renforcement de la carcasse disposés axialement le plus vers l'extérieur du pneumatique sont en contact, du côté desdits fils vers l'extérieur du pneumatique, avec une couche de gomme de liaison (10, 12, 32, 33) de module d'élasticité inférieur à celui de ladite couche de gomme de liaison de module d'élasticité élevé et les fils de renforcement de la carcasse disposés axialement le plus vers l'intérieur du pneumatique sont en contact, du côté vers l'intérieur du pneumatique, avec une couche de gomme de liaison (8, 30) de module d'élasticité inférieur à celui de ladite couche de gomme de liaison de module d'élasticité élevé.
2. Pneumatique selon la revendication 1, dans lequel
3. Pneumatique selon la revendication 1, dans lequel la couche de gomme de liaison de module d'élasticité élevé a un haut module d'élasticité.
4. Pneumatique selon la revendication 1, dans lequel la couche de gomme de liaison de module d'élasticité élevé a un très haut module d'élasticité.
5. Pneumatique selon l'une des revendications 1 à 4, dans lequel, dans au moins une partie de la zone de transition du bourrelet, les couches de gomme de liaison en contact avec les fils de renforcement de la carcasse disposés axialement le plus vers l'extérieur du pneumatique, du côté desdits fils vers l'extérieur du pneumatique, sont constituées par au moins un mélange de bourrage (13, 34, 55, 56) adjacent axialement extérieurement auxdits fils de renforcement.
6. Pneumatique selon la revendication 5, dans lequel, dans au moins une partie de la zone de transition du bourrelet, les couches de gomme de liaison en contact avec les fils de renforcement de la carcasse du côté desdits fils vers l'extérieur du pneumatique sont constituées par au moins deux mélanges de bourrage (55, 56) de modules d'élasticité différents et adjacents axialement extérieurement auxdits fils de renforcement, la zone de contact entre le mélange de bourrage (55) de plus bas module d'élasticité et les fils de renforcement étant décalée radialement extérieurement relativement à la zone de contact entre le mélange de bourrage (56) de plus haut module d'élasticité et les fils de renforcement.
7. Pneumatique selon l'une des revendications 1 à 6, dans lequel le mélange de bourrage (55) de plus bas module d'élasticité et adjacent extérieurement aux fils de renforcement de la carcasse a un module d'élasticité moyen.
8. Pneumatique selon l'une des revendications 1 à 7, dans lequel le mélange de bourrage (56) de plus haut module d'élasticité et adjacent extérieurement aux fils de renforcement de la carcasse a un haut module d'élasticité.
9. Pneumatique selon l'une des revendications 1 à 8, dans lequel le mélange de bourrage (56) de plus haut module d'élasticité et adjacent extérieurement aux fils de renforcement de la carcasse a un très haut module d'élasticité.
10. Pneumatique selon l'une des revendications 1 à 9, dans lequel les couches de gomme de liaison (10,

12, 32, 33) en contact avec les fils de renforcement de la carcasse (6, 26) disposés axialement le plus vers l'extérieur du pneumatique, dans au moins une partie des flancs, ont un bas module d'élasticité.

5


11. Pneumatique selon l'une des revendications 1 à 10, dans lequel les couches de gomme de liaison (10, 12, 32, 33) en contact avec les fils de renforcement de la carcasse (6, 26) disposés axialement le plus vers l'extérieur du pneumatique, dans au moins une partie des flancs, ont un module d'élasticité moyen. 10
12. Pneumatique selon l'une des revendication 1 à 11, dans lequel les couches de gomme de liaison en contact avec les fils de renforcement de la carcasse disposés axialement le plus vers l'extérieur du pneumatique, dans au moins une partie des flancs, sont constituées par le mélange de flanc (12, 33) adjacent extérieurement dans ces parties auxdits fils de renforcement de la carcasse. 15 20
13. Pneumatique selon l'une des revendications 1 à 12, dans lequel les gomme de liaison de très haut module d'élasticité ont un module d'élasticité supérieur à 25 MPa. 25
14. Pneumatique selon l'une des revendications 1 à 13, dans lequel les gomme de liaison de haut module d'élasticité ont un module d'élasticité compris entre 12 et 25 MPa. 30
15. Pneumatique selon l'une des revendications 1 à 14, dans lequel les gomme de liaison de module d'élasticité moyen ont un module d'élasticité compris entre 6 et 12 MPa. 35
16. Pneumatique selon l'une des revendications 1 à 15, dans lequel les gomme de liaison de bas module d'élasticité ont un module d'élasticité inférieur à 6 MPa. 40

45

50

55

Fig 1



F i g 2




Fig 3





Fig 4






Fig. 5





Fig. 6





Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numéro de la demande

EP 98 10 5221

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int.Cl.6)
A	GB 990 524 A (MICHELIN ET CIE) * page 1, colonne de droite, ligne 66 - page 2, colonne de gauche, ligne 31; revendications: figures 1,2,4 * ---	1	B60C15/00 B60C15/06
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 017, no. 077 (M-1367), 16 février 1993 & JP 04 278803 A (TOYO TIRE & RUBBER CO LTD), 5 octobre 1992, * abrégé * ---	1	
A	EP 0 066 225 A (BAYER AG) 8 décembre 1982 * revendications; figures * ---	1	
A	EP 0 026 315 A (BAYER AG) 8 avril 1981 * revendications; figures * ---	1	
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 096, no. 005, 31 mai 1996 & JP 08 002218 A (BRIDGESTONE CORP), 9 janvier 1996, * abrégé * ---	1	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.Cl.6) B60C
D,A	EP 0 582 196 A (SEDEPRO) 9 février 1994 * revendications; figures * ---	1	
A	EP 0 751 015 A (SEDEPRO) 2 janvier 1997 * revendications; figures * -----	1	
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche LA HAYE		Date d'achèvement de la recherche 9 juillet 1998	Examineur Baradat, J-L
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant			

EPO FORM 1503 03/92 (P4/C02)

THIS PAGE BLANK (USPTO)